ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		Реверсивная
Истираемость, не более		25 г/м²
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Экоматериалы		да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	ГОСТ 25609	18,5
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2

Параметр	Стандарт	Значение
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		5.10^{15} Ω
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более		0,4
Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
Вес	ISO 23997	3000 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	9 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Общая толщина	ГОСТ 11529	2 мм
Длина		20 м
Ширина		300 см
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,70 мм
Поставка SLA		В

Параметр	Стандарт	Значение
Тип основы		Каландровая основа
Тип покрытия по содержанию связующего	EN ISO 11638	Тип I
MaterialName		CONTRACT SB ПАСИФИК 7 3 м 1 класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		60
NetWeight		3
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Тип дизайна		Камень
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		R.Max
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Рулон
Класс применения коммерческий	EN 13329	34
Оттенок		Средний