# CONTRACT SB | PACIFIC 9

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 2 мм |
| Толщина защитного слоя | ГОСТ 11529 | 0,70 мм |
| Вес | ГОСТ 11529 | 3000 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | R.Max |
| Способ укладки | | Укладка на клей |
| Тип основы | | Каландровая основа |
| Направление укладки | | Реверсивная |
| **Технические свойства** | | |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | | 0,4 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (μ ≥ 0,30) |
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более | | 25 г/м² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 18,5 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 9 дБ |
| **Экологическая безопасность** | | |
| Экоматериалы | | да |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | | да |