ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		Реверсивная
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 6
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Экоматериалы		да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2

Параметр	Стандарт	Значение
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		5.10^{15} Ω
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Тип покрытия по содержанию связующего	EN ISO 11638	Тип I
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"		да
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более		0,5
Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	110 мкм
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Общая толщина	ГОСТ 11529	2 мм
Длина		23 м
Ширина		200 см
Толщина защитного слоя	ISO 24340	2 мм
Поставка SLA		A

Параметр	Стандарт	Значение
MaterialName		PRIMO PLUS 302 2 м 1 класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		46
NetWeight		3.229
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Тип дизайна		Абстракция
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Тип покрытия		Homogeneous Vinyl
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
Тиснение		Нет
Способ укладки		На клей
Формат		Рулон
Класс применения коммерческий	EN 13329	34
Оттенок		Светлый
Вес	ISO 23997	3200 г/м2
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard