ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.35 %
Направление укладки		Реверсивная
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.09 mm
Экоматериалы		да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1

Параметр	Стандарт	Значение
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		5.10^{15} Ω
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Тип покрытия по содержанию связующего	EN ISO 11638	Тип I
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"		да
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более		0,4
Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
Вес	ISO 23997	2950 г/м²
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	105 мкм
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Общая толщина	ГОСТ 11529	2 мм
Длина		23 м
Ширина		200 см
Толщина защитного слоя	ISO 24340	2 мм
MaterialName		ZENITH 715 2 м 1 класс

Параметр	Стандарт	Значение
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		46
NetWeight		2.95
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Тип дизайна		Абстракция
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Тип покрытия		Homogeneous Vinyl
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
Тиснение		Нет
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		iQ PUR
Формат		Рулон
Класс применения коммерческий	EN 13329	34
Оттенок		Средний