

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Класс применения промышленный	ISO 10874	41
Класс применения коммерческий	EN 13329	34
Характеристики		
Направление укладки		Реверсивная
Вес	ISO 23997	3500 г/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	2 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	2 мм
Тип покрытия		Homogeneous Vinyl
Тиснение		Нет
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Формат		Рулон
Технические свойства		
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое (≤ 2 kV)

Параметр	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40 \%$
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.10 \text{ mm}$
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	T2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		$5 \cdot 10^{15} \Omega$
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	EN 424	Высокая устойчивость
Тип покрытия по содержанию связующего	EN ISO 11638	Тип II
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более		0,5

Параметр	Стандарт	Значение
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	150 мкм
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Сопrotивление скольжению	DIN 51130	R9
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Экологическая безопасность		
Экоматериалы		да
Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
Без группы		
Длина		20 м
Ширина		200 см
Поставка SLA		В
MaterialName		HORIZON 015 2 м 1 класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		40
NetWeight		3.528
GrossWeight		3.615
Тип дизайна		Абстракция
Оттенок		Средний