

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                      | Стандарт   | Значение                                                                           |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Класс применения</b>       |            |                                                                                    |
| Класс применения бытовой      | ISO 10874  | 23                                                                                 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874  | 33                                                                                 |
| <b>Характеристики</b>         |            |                                                                                    |
| Общая толщина                 | ГОСТ 11529 | 5,50 мм                                                                            |
| Вес                           | ISO 23997  | 3900 г/м <sup>2</sup>                                                              |
| Тип покрытия                  |            | Тафтинговое                                                                        |
| Способ укладки                |            | Плавающая укладка                                                                  |
| Тип основы                    |            | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Состав ворса                  | ISO 2424   | BCF PA6 ECONYL                                                                     |
| Тип ворса                     |            | петлевой                                                                           |
| Высота ворса                  | ASTM D5848 | 2,50 мм                                                                            |
| Эффективная масса ворса       | ISO 8543   | 340 г/м <sup>2</sup>                                                               |
| Метод окрашивания             |            | Окрашивание в массе                                                                |
| Направление укладки           |            | Quart/HorzA/Rand                                                                   |

| Параметр                                          | Стандарт     | Значение |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| Особенности производства                          | ISO 2424     | TUFTED   |
| <b>Технические свойства</b>                       |              |          |
| Класс пожарной опасности материала                | ФЗ-123       | КМ3      |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 24 дБ    |
| Цветоустойчивость                                 | ISO 105-B02  | ≥ 7      |
| Класс комфорта                                    | EN 1307      | LC1      |
| <b>Логистические характеристики</b>               |              |          |
| Количество упаковок на палете                     |              | 48       |
| Количество штук в упаковке                        |              | 20       |
| Количество м² в упаковке                          |              | 5 м²     |