DESERT | Desert B882 8213

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	6 мм
Вес	ISO 23997	4100 г/м²
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Тип основы		B1 ProBase
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 + ECONYL
Тип ворса		петлевой
Высота ворса	ASTM D5848	3,10 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	385 г/м²
Метод окрашивания		Окрашивание в массе
Направление укладки		Произвольная
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED

Параметр	Стандарт	Значение
Технические свойства		
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	24 дБ
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Класс комфорта	EN 1307	LC1
Логистические характеристики		
Количество упаковок на палете		44
Количество штук в упаковке		20
Количество м² в упаковке		5 м²