

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Без группы</b>		
Направление укладки		Quart/HorzA/VertA/Mono
Класс комфорта	EN 1307	LC2
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	ASTM D5848	3,10 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	525 г/м²
Вес	ISO 23997	4300 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	22 дБ
Количество м² в упаковке		5 м²
Количество упаковок на палете		40
HEX-код цвета		693C34

Параметр	Стандарт	Значение
Общая толщина	ГОСТ 11529	6,50 мм
Длина		50 см
Ширина		50 см
Поставка SLA		X
Количество штук в упаковке		20
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
MaterialName		Desso AirM Tier AB48 1510 B8 50x50
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		5
NetWeight		4.5
Метод окрашивания		Окрашивание в массе
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Тип дизайна		Текстиль
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМЗ
Тип покрытия		Тафтинговое
Способ укладки		Плавающая укладка
Формат		Плитка
Тип ворса		петлевой

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Оттенок		Светлый
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33