

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	7,50 мм
Вес	ISO 23997	4150 г/м <sup>2</sup>
Тип покрытия	Taftingовое	
Способ укладки	Плавающая укладка	
Тип основы	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content	
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Тип ворса	петлевой	
Высота ворса	ASTM D5848	4,10 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	545 г/м <sup>2</sup>
Метод окрашивания	Окрашивание в массе	
Направление укладки	Quart/HorzA/VertA/Mono	

Параметр	Стандарт	Значение
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
<b>Технические свойства</b>		
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	26 дБ
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Класс комфорта	EN 1307	LC2
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество упаковок на палете		36
Количество штук в упаковке		20
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		5 м <sup>2</sup>