# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Без группы** | | |
| Направление укладки | | Quart/HorzA/VertA/Mono |
| Класс комфорта | EN 1307 | LC2 |
| Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Коэффициент отражения света | | 13,94 |
| Особенности производства | ISO 2424 | TUFTED |
| Тип основы (дубль) | ISO 2424 | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| Высота ворса | ASTM D5848 | 4,10 мм |
| Эффективная масса ворса | ISO 8543 | 545 г/м² |
| Вес | ISO 23997 | 4150 г/м² |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 26 дБ |
| Количество м² в упаковке | | 5 м² |
| Количество упаковок на палете | | 36 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 7,50 мм |
| Длина | | 50 см |
| Ширина | | 50 см |
| Поставка SLA | | X |
| Количество штук в упаковке | | 20 |
| Тип основы | | DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content |
| MaterialName | | Desso Futurity AB54 9960 B8 50x50 |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 5 |
| NetWeight | | 4.349 |
| Метод окрашивания | | Окрашивание в массе |
| Состав ворса | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL |
| Тип дизайна | | Текстиль |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Тип покрытия | | Тафтинговое |
| Способ укладки | | Плавающая укладка |
| Формат | | Плитка |
| Тип ворса | | петлевой |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 33 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Оттенок | | Средний |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 33 |