

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
<b>Характеристики</b>		
Направление укладки		Произвольная
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Плитка
Общая толщина	ГОСТ 11529	3 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,7 мм
Вес	ISO 23997	4900 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		На клей
Фаска		4-х сторонняя фаска

Параметр	Стандарт	Значение
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
<b>Технические свойства</b>		
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в палете		167,200 м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,090 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		10

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Экологическая безопасность</b>		
Экоматериалы		Да
Экологический сертификат "Листок жизни"		Да
<b>Без группы</b>		
Длина		457,2 мм
Ширина		457,2 мм
Поставка SLA		C
MaterialName		BLUES WINDSOR плитка 457x457 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.09
NetWeight		4.831
GrossWeight		5.102
Тип дизайна		Абстракция
Оттенок		Светлый