

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения	ISO 10874	33/42
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,70 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Вес	ISO 23997	4200 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		Укладка на клей
Фаска		Без фаски
Эффект обработки		Тиснение
<b>Технические свойства</b>		
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	T2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	B2

Параметр	Стандарт	Значение
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.10$ mm
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40$ %
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,500 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		12
Количество м <sup>2</sup> в палете		200 м <sup>2</sup>