Tarkett EPIC | MARCIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения промышленный	ISO 10874	42
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	4200 г/м²
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,70 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Фаска		Без фаски
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Плитка

Параметр	Стандарт	Значение
Технические свойства		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Логистические характеристики		
Количество м² в палете		200 м²
Количество м² в упаковке		2,500 м²
Количество штук в упаковке		12
Без группы		
Длина		457,2 мм
Ширина		457,2 мм
MaterialName		EPIC MARCIN плитка 457x457 1 к
BasicPackaging		Пачка

Параметр	Стандарт	Значение
StandardMultiplicity		2.5
NetWeight		4.25
GrossWeight		4.479
Тип дизайна		Камень
Оттенок		Светлый