

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,80 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Вес	ISO 23997	4300 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		На клей
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Эффект обработки		Тиснение
<b>Технические свойства</b>		
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		2,090 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		15
Количество упаковок на палете		90
Количество м <sup>2</sup> в палете		156,750 м <sup>2</sup>