

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Направление укладки		В одном направлении
Вес	ISO 23997	4200 г/м ²
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,70 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Фаска		Без фаски
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2

Логистические характеристики

Количество м ² в палете	156,750 м ²
Количество м ² в упаковке	2,090 м ²
Количество штук в упаковке	15

Без группы

Длина	914,4 мм
Ширина	152,4 мм
MaterialName	NEW BEAT WIM планка 152x914 1 к
BasicPackaging	Пачка
StandardMultiplicity	2.09

Параметр	Стандарт	Значение
NetWeight		4.25
GrossWeight		4.479
Тип дизайна		Классическое дерево
Оттенок		Светлый