ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Направление укладки		Реверсивная
Количество м² в упаковке		1,959 м²
Длина		1220 мм
Ширина		200,8 мм
Количество штук в упаковке		8
MaterialName		PROGRESSIVE HOUSE MARIO 200x1220 NL
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.959
NetWeight		8.525
Тип дизайна		Классическое дерево
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Планка
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5

Параметр	Стандарт	Значение
Оттенок		Средний
Количество м² в палете		109,704
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП4
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т4
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Общая толщина	ГОСТ 11529	4,4 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,3 мм
Вес	ISO 23997	8600 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		Замковый метод
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Срок службы в жилых помещениях		30 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.25 %

Параметр	Стандарт	Значение
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Экоматериалы		Да
Экологический сертификат "Листок жизни"		Да