ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Направление укладки		В одном направлении
Количество м² в палете		111,360 м²
Количество м² в упаковке		1,740 м²
Длина		580 мм
Ширина		300 мм
Количество штук в упаковке		10
MaterialName		PRIME CLICK RICH BROWN 300*580
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		1.74
NetWeight		7.5
GrossWeight		7.799
Тип дизайна		Камень
Фаска		4-сторонняя микро-фаска
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение

Параметр	Стандарт	Значение
Формат		Плитка
Оттенок		Средний
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Общая толщина	ГОСТ 11529	3,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Способ укладки		Замковый метод
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП1
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.25 %

Параметр	Стандарт	Значение
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая