# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Без группы** | | |
| Направление укладки | | В одном направлении |
| Количество м² в упаковке | | 1,959 м² |
| Длина | | 1220 мм |
| Ширина | | 200 мм |
| Количество штук в упаковке | | 8 |
| MaterialName | | BLACKWOOD ALEXANDER 200*1220 |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 1.959 |
| NetWeight | | 7.5 |
| Количество упаковок на палете | | 60 |
| Количество м² в палете | | 117,540 м² |
| Тип дизайна | | Классическое дерево |
| Фаска | | 4-сторонняя крашеная фаска |
| Тиснение | | Текстура |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Формат | | Планка |
| Оттенок | | Светлый |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 34 |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 3,85 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,3 мм |
| Вес | ISO 23997 | 7500 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | PU Standard |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Срок службы в жилых помещениях | | 25 лет |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП1 |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 мм |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |