

# ESTETICA | Oak Danville white / Дуб Данвиль белый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                              | Стандарт | Значение                          |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Класс применения</b>               |          |                                   |
| Класс применения                      | EN 13329 | 33                                |
| <b>Характеристики</b>                 |          |                                   |
| Общая толщина                         | EN 13329 | 9 мм                              |
| Вес                                   |          | 8063 г/м²                         |
| Способ укладки                        |          | Замковая укладка                  |
| Тип замкового соединения              |          | TC-lock                           |
| Защита кромок                         |          | PRO Tech3S                        |
| Плотность плиты                       | EN 13329 | 930 кг/м³                         |
| Особенности производства              | ISO 2424 | DPL                               |
| Срок службы в жилых помещениях        |          | 25 лет                            |
| Срок службы в общественных помещениях |          | 8 лет                             |
| Тиснение                              |          | Суперглубокое тиснение в регистре |
| Поверхность                           |          | Полуматовая                       |

| Параметр                                            | Стандарт           | Значение                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Технические свойства</b>                         |                    |                           |
| Класс пожарной опасности материала                  | ФЗ-123             | КМЗ                       |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел         | ISO 4918           | Без повреждений           |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков | EN 424             | Высокая устойчивость      |
| Возможность использовать с системой теплых полов    |                    | Да (максимум 29°C)        |
| Термическое сопротивление, не более                 | ISO 10456          | 0,150 m <sup>2</sup> •K/W |
| Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м     |                    | 2                         |
| Стойкость к пятнам                                  | EN 438-2           | ≥ 5                       |
| Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м      |                    | 1                         |
| Отклонение линейных размеров                        | EN 13329           | 0,5 мм                    |
| Прямоугольность                                     | EN 13329           | ≤ 0.2 мм                  |
| Изгиб по длине                                      | EN 13329           | Соответствует             |
| Изгиб по ширине                                     | EN 13329           | Соответствует             |
| Перепад панелей по высоте                           | EN 13329           | Соответствует             |
| Тест на зазоры между панелями                       | EN 13329           | Соответствует             |
| Сопротивление истираемости (AC)                     | EN 13329 - Annex E | AC5                       |
| Тест на ударопрочность                              | EN 13329           | IC3                       |

| Параметр                            | Стандарт | Значение   |
|-------------------------------------|----------|------------|
| <b>Логистические характеристики</b> |          |            |
| Количество упаковок на палете       |          | 56         |
| Количество м² в палете              |          | 98,224 м²  |
| Вес паллеты                         |          | 832,154 кг |
| Количество штук в упаковке          |          | 7          |
| Количество м² в упаковке            |          | 1,754 м²   |