# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Без группы** | | |
| Плотность плиты | EN 13329 | 930 кг/м³ |
| Изгиб по ширине | EN 13329 | Соответствует |
| Стойкость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Вес паллеты | | 872,441 кг |
| Срок службы в жилых помещениях | | 25 лет |
| Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Соответствует |
| Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Количество м² в палете | | 92,400 м² |
| Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Соответствует |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Особенности производства | ISO 2424 | DPL |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | | 1 |
| Изгиб по длине | EN 13329 | Соответствует |
| Срок службы в общественных помещениях | | 8 лет |
| Термическое сопротивление, не более | ISO 10456 | 0,150 $m^2$•K/W |
| Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 |
| Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм |
| Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | | 2 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Количество $м^2$ в упаковке | | 1,232 $м^2$ |
| Количество упаковок на палете | | 75 |
| Длина | | 1292 мм |
| Ширина | | 159 мм |
| Поставка SLA | | A |
| Количество штук в упаковке | | 6 |
| Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
| Вес | | 8958 г/$м^2$ |
| MaterialName | | ПИЛОТ Эрхарт 1 класс |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 1.232 |
| NetWeight | | 9.07 |
| Особенности дизайна | | Эффект массива (4-сторонняя фаска) |
| Тип дизайна | | Классическое дерево |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |
| Фаска | | 4-сторонняя стандартная фаска |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Тиснение | | Тиснение в регистре |
| Способ укладки | | Замковый метод |
| Эффект обработки | | Глубокая Выразительная Структура, Эффект Ручной Обработки |
| Формат | | Планка |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 33 |
| Оттенок | | Светлый |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |