ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Вес паллеты		844,121 кг
Количество м² в палете		112,280 м²
Количество м² в упаковке		2,005 м²
Количество упаковок на палете		56
Длина		1292 мм
Ширина		194 мм
Поставка SLA		A
Количество штук в упаковке		8
MaterialName		БАЛЕТ 833 Корсар 1 кл
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.005
NetWeight		7.496
Особенности дизайна		Эффект массива (4-сторонняя фаска)
Тип дизайна		Классическое дерево
Тиснение		Тиснение в регистре

Параметр	Стандарт	Значение
Эффект обработки		Глубокая выразительная структура
Формат		Планка
Оттенок		Светлый
Способ укладки		Замковый метод
Тип замкового соединения		TC-lock
Защита кромок		PRO Tech3S
Плотность плиты	EN 13329	930 кг/м³
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Термическое сопротивление, не более	ISO 10456	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м		2
Стойкость к пятнам	EN 438-2	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м		1
Отклонение линейных размеров	EN 13329	0,5 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Изгиб по длине	EN 13329	Соответствует
Изгиб по ширине	EN 13329	Соответствует
Перепад панелей по высоте	EN 13329	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	EN 13329	Соответствует
Тест на ударопрочность	EN 13329	IC3
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Фаска		4-сторонняя стандартная фаска
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
Срок службы в общественных помещениях		8 лет
Сопротивление истираемости (AC)	EN 13329 - Annex E	AC5
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7497 г/м²