

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	30 г/м ²
Срок службы в жилых помещениях	10 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.30 мм
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К	13,75
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Редкое использование
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	Т3

Характеристика	Значение
Группа по воспламеняемости	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10 ¹⁵ Ω
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более	0,5
Тип основы (дубль)	Вспененная основа
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	1800 г/м ²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	20 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	3 мм
Длина	30 м
Ширина	250 см
Толщина защитного слоя	0,20 мм
Поставка SLA	В
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	ERUPTION LARSON 1 2.5 м 1 класс

Характеристика	Значение
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	75
NetWeight	1.8
Тип дизайна	Винтажное дерево
Класс применения бытовой	22
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Тиснение	Рисунок
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	Титан
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Оттенок	Светлый
**Толщина рабочего слоя	В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.