

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения	ISO 10874	22
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	3,40 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,20 мм
Вес	ISO 23997	1850 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		Нет
Способ укладки		Укладка на клей
Тип основы		Вспененная основа
Срок службы в жилых помещениях		10 лет
Направление укладки		В одном направлении
Эффект обработки		Тиснение
Ширина доски в дизайне, мм		165 мм
<b>Технические свойства</b>		
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	ДЗ

Параметр	Стандарт	Значение
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т3
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 2
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	$\leq 1.40$ мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40$ %
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		$5 \cdot 10^{15}$ $\Omega$
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более		0,5
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое ( $\leq 2$ kV)
Истираемость, не более		30 г/м <sup>2</sup>
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	ГОСТ 25609	12

Параметр	Стандарт	Значение
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	18 дБ

#### **Экологическая безопасность**

Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
---	--	----

Экоматериалы		да
--------------	--	----

#### **Комментарий**

*Общая толщина		Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.
----------------	--	---

#### **Без группы**

Ширина		250 см
--------	--	--------