

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		В одном направлении
Истираемость, не более		30 г/м ²
Срок службы в жилых помещениях		10 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 1.10 мм
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	ГОСТ 25609	13,3
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	T2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В3

Параметр	Стандарт	Значение
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		5.10 ¹⁵ Ω
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более		0,5
Тип основы (дубль)	ISO 2424	Вспененная основа
Вес	ISO 23997	1400 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	18 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,10 мм
Длина		43 м
Ширина		350 см
Тип основы		Вспененная основа
MaterialName		KVAZAR GIBSON 3 3.5 м 1 класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		150.5
NetWeight		1.399
GrossWeight		1.449

Параметр	Стандарт	Значение
Тип дизайна		Классическое дерево
Класс применения бытовой	ISO 10874	21
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
Способ укладки		На клей
Формат		Рулон
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,2 мм