

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                                         | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40$ %                  |
| Направление укладки                                                    | В одном направлении            |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                         |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.00$ мм                 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                                   | 11,05                          |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д3                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т3                             |
| Группа по воспламеняемости                                             | В3                             |

| Характеристика                                                     | Значение                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности                | РП 2                          |
| Удельное поверхностное<br>электрическое сопротивление, не<br>более | 5.10 <sup>15</sup> Ω          |
| Устойчивость к воздействию<br>ножек мебели и каблуков              | Высокая устойчивость          |
| Устойчивость к воздействию<br>химических соединений                | Хорошая                       |
| Водопоглощение поверхностное,<br>г/100см <sup>2</sup> , не более   | 0,5                           |
| Тип основы (дубль)                                                 | Дублированная основа          |
| Вес                                                                | 2100 г/м <sup>2</sup>         |
| Индекс снижения приведенного<br>уровня ударного шума               | 19 дБ                         |
| Возможность использовать с<br>системой теплых полов                | Да (максимум 29°C)            |
| Общая толщина                                                      | 3,30 мм                       |
| Длина                                                              | 25 м                          |
| Ширина                                                             | 400 см                        |
| Толщина защитного слоя                                             | 0,30 мм                       |
| Тип основы                                                         | Дублированная основа          |
| MaterialName                                                       | ЛИН БЫТ 31/3,3 БАРОН 4 м 1 кл |
| BasicPackaging                                                     | Рулон                         |
| StandardMultiplicity                                               | 100                           |

| Характеристика                     | Значение                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetWeight                          | 2                                                                                                                                                                 |
| Сопротивление скольжению           | R9                                                                                                                                                                |
| Тип дизайна                        | Дворцовое дерево                                                                                                                                                  |
| Класс применения бытовой           | 23                                                                                                                                                                |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5                                                                                                                                                               |
| Тиснение                           | Тиснение в регистре                                                                                                                                               |
| Способ укладки                     | На клей                                                                                                                                                           |
| Дополнительный защитный слой, лак  | PU Standard                                                                                                                                                       |
| Эффект обработки                   | Живая структура                                                                                                                                                   |
| Формат                             | Рулон                                                                                                                                                             |
| Класс применения коммерческий      | 31                                                                                                                                                                |
| Класс применения коммерческий      | 31                                                                                                                                                                |
| **Толщина рабочего слоя            | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |