

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                                               | Стандарт   | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Без группы</b>                                                      |            |                                |
| Электростатические свойства                                            | EN 1815    | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ГОСТ 11529 | $\leq 0.40$ %                  |
| Направление укладки                                                    |            | В одном направлении            |
| Истираемость, не более                                                 |            | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| Срок службы в жилых помещениях                                         |            | 10 лет                         |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ГОСТ 11529 | $\leq 1.00$ мм                 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                                   | ГОСТ 25609 | 13,07                          |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918   | Редкое использование           |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |            | Не способствует росту          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | ФЗ-123     | Д3                             |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | ФЗ-123     | Т3                             |

| Параметр                                                            | Стандарт     | Значение              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Группа по воспламеняемости                                          | ФЗ-123       | В3                    |
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности                 | ФЗ-123       | РП 2                  |
| Удельное поверхностное<br>электрическое сопротивление,<br>не более  |              | 5.10 <sup>15</sup> Ω  |
| Устойчивость к воздействию<br>ножек мебели и каблучков              | EN 424       | Высокая устойчивость  |
| Устойчивость к воздействию<br>химических соединений                 |              | Низкая                |
| Водопоглощение<br>поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не<br>более |              | 0,5                   |
| Тип основы (дубль)                                                  | ISO 2424     | Вспененная основа     |
| Вес                                                                 | ISO 23997    | 1600 г/м <sup>2</sup> |
| Индекс снижения<br>приведенного уровня<br>ударного шума             | EN ISO 717-2 | 18 дБ                 |
| Возможность использовать с<br>системой теплых полов                 |              | Да (максимум 29°C)    |
| Общая толщина                                                       | ГОСТ 11529   | 2,50 мм               |
| Длина                                                               |              | 30 м                  |
| Ширина                                                              |              | 250 см                |
| Толщина защитного слоя                                              | ISO 24340    | 0,15 мм               |
| Тип основы                                                          |              | Вспененная основа     |

| Параметр                           | Стандарт  | Значение                                                                            |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MaterialName                       |           | ЛИН БЫТ 21/2,5 ДУБ РИЧАРДС<br>2.5 м 1 кл                                            |
| BasicPackaging                     |           | Рулон                                                                               |
| StandardMultiplicity               |           | 75                                                                                  |
| NetWeight                          |           | 1.52                                                                                |
| Тип дизайна                        |           | Классическое дерево                                                                 |
| Класс применения бытовой           | ISO 10874 | 21                                                                                  |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123    | КМ5                                                                                 |
| Тиснение                           |           | Рисунок                                                                             |
| Способ укладки                     |           | На клей                                                                             |
| Дополнительный защитный слой, лак  |           | PU Standard                                                                         |
| Формат                             |           | Рулон                                                                               |
| Оттенок                            |           | Средний                                                                             |
| *Общая толщина                     |           | Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |