

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                                         | Значение                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Электростатические свойства                                            | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | $\leq 0.40 \%$                          |
| Направление укладки                                                    | В одном направлении                     |
| Истираемость, не более                                                 | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Срок службы в жилых помещениях                                         | 15 лет                                  |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | $\leq 1.40 \text{ мм}$                  |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | 13,04                                   |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | Без повреждений                         |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту                   |
| Группа по дымообразующей способности                                   | Д3                                      |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | Т3                                      |
| Группа по воспламеняемости                                             | В3                                      |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | РП 2                                    |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           | $5 \cdot 10^{15} \Omega$                |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков                     | Высокая устойчивость                    |

| Характеристика                                                | Значение                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Устойчивость к воздействию химических соединений              | Хорошая                                 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более | 0,4                                     |
| Тип основы (дубль)                                            | Вспененная основа                       |
| Вес                                                           | 2300 г/м <sup>2</sup>                   |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | 18 дБ                                   |
| Возможность использовать с системой теплых полов              | Да (максимум 29°C)                      |
| Общая толщина                                                 | 3,20 мм                                 |
| Длина                                                         | 25 м                                    |
| Ширина                                                        | 350 см                                  |
| Толщина защитного слоя                                        | 0,30 мм                                 |
| Тип основы                                                    | Вспененная основа                       |
| MaterialName                                                  | ЛИН БЫТ 31/3,2 ДУБ ДАСТИН<br>3.5 м 1 кл |
| BasicPackaging                                                | Рулон                                   |
| StandardMultiplicity                                          | 87.5                                    |
| NetWeight                                                     | 2.299                                   |
| Тип дизайна                                                   | Классическое дерево                     |
| Класс применения бытовой                                      | 23                                      |
| Класс пожарной опасности материала                            | КМ5                                     |
| Тиснение                                                      | Текстура                                |
| Способ укладки                                                | На клей                                 |
| Дополнительный защитный слой, лак                             | PU Standard                             |

| Характеристика                | Значение |
|-------------------------------|----------|
| Эффект обработки              | Тиснение |
| Формат                        | Рулон    |
| Класс применения коммерческий | 31       |
| Класс применения коммерческий | 31       |