

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	3 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,25 мм
Вес	ISO 23997	1950 г/м ²
Способ укладки		Укладка на клей
Тип основы		Вспененная основа
Направление укладки		В одном направлении
Эффект обработки		Живая структура
Технические свойства		
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В3
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 2
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 1.20 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40 \%$
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Без группы		
Ширина		300 см