

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Изменение линейных размеров, не более	$\leq 0.40 \%$
Направление укладки	В одном направлении
Абсолютная остаточная деформация, не более	$\leq 1.20 \text{ мм}$
Группа по дымообразующей способности	Д3
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B3
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 2
Вес	1950 г/м ²
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	3 мм
Длина	30 м
Ширина	350 см
Толщина защитного слоя	0,25 мм

Характеристика	Значение
Тип основы	Вспененная основа
MaterialName	TORNADO DORSET 1 3.5 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	105
NetWeight	1.949
Тип дизайна	Классическое дерево
Класс применения бытовой	23
Тиснение	Тиснение в регистре
Способ укладки	На клей
Эффект обработки	Живая структура
Формат	Рулон
**Толщина рабочего слоя	Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.
*Общая толщина	В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection