

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                 | Стандарт   | Значение                             |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Класс применения</b>                  |            |                                      |
| Класс применения бытовой                 | ISO 10874  | 23                                   |
| <b>Характеристики</b>                    |            |                                      |
| Общая толщина                            | ГОСТ 11529 | 52 мм                                |
| Вес                                      | ISO 23997  | 3155 г/м <sup>2</sup>                |
| Основа                                   |            | Джут                                 |
| Вес ворса                                |            | 2100 г/м <sup>2</sup>                |
| Состав ворса                             | ISO 2424   | Пролипропилен 60% /<br>Полиэстер 40% |
| Высота ворса                             | ASTM D5848 | 50 мм                                |
| Количество точек (точек/м <sup>2</sup> ) |            | 81200                                |
| <b>Технические свойства</b>              |            |                                      |
| Класс комфорта                           | EN 1307    | LC5                                  |
| Класс пожарной опасности материала       | ФЗ-123     | KM5                                  |