

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	22
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	17,3 мм
Вес	ISO 23997	3200 г/м²
Основа		Джут
Вес ворса		2520 г/м²
Состав ворса	ISO 2424	Полипропилен 100%
Высота ворса	ASTM D5848	17 мм
Количество точек (точек/м²)		320000
Технические свойства		
Класс комфорта	EN 1307	LC5
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5