

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Селекция		Uni Rustic / Uni Robust
Степень блеска лака		Матовый
Количество сучков		Много
Особенности производства	ISO 2424	Многослойное
Вес	ISO 23997	7 кг/м <sup>2</sup>
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Тип замкового соединения		T-Lock
Тиснение		Браширование
Способ укладки		На клей\Плавающая
Дополнительный защитный слой, лак		Лак Протеко Натура
Способ тонирования		Тонирование
Эффект обработки		Среднее браширование

Параметр	Стандарт	Значение
Формат		Планка
Порода дерева		Дуб
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Количество полос		1-полосный

### Технические свойства

Разница в цвете между досками		Выраженная
Подверженность воздействию УФ		Незначительная
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)

### Логистические характеристики

Количество м <sup>2</sup> в палете	70,920 м <sup>2</sup>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	1,182 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке	6

### Без группы

Длина	1200 мм
Ширина	164 мм
Поставка SLA	C
MaterialName	STEP OAK BARON BROWN XL 1200 BR MDB PN
BasicPackaging	Пачка

Параметр	Стандарт	Значение
StandardMultiplicity		1.182
NetWeight		7.519
GrossWeight		7.53
Тип дизайна		Wood
Оттенок		Темный