

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40 \%$
Направление укладки		В одном направлении
Истираемость, не более		30 г/м ²
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 6
Срок службы в жилых помещениях		10 лет
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 1.10 мм
Экоматериалы		да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Редкое использование
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	ТЗ
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	ВЗ
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 2

Параметр	Стандарт	Значение
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		5.10 ¹⁵ Ω
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS (μ ≥ 0,30)
Тип основы (дубль)	ISO 2424	Вспененная основа
Каталог экологически безопасных материалов Green book		да
Вес	ISO 23997	1600 г/м²
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,50 мм
Длина		30 м
Ширина		250 см
Тип основы		Вспененная основа
MaterialName		SPARTA ROMEO 1 2.5 м 1 класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		87.5
NetWeight		1.6
Тип дизайна		Наборный паркет
Класс применения бытовой	ISO 10874	21
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
Тип покрытия		Heterogeneous Vinyl

Параметр	Стандарт	Значение
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Эффект обработки		Тиснение
Формат		Рулон
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	18 дБ
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,2 мм