

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                         | Стандарт | Значение                              |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Без группы</b>                                |          |                                       |
| Направление укладки                              |          | В одном направлении                   |
| Группа по дымообразующей способности             | ФЗ-123   | ДЗ                                    |
| Группа по токсичности продуктов горения          | ФЗ-123   | ТЗ                                    |
| Группа по воспламеняемости                       | ФЗ-123   | ВЗ                                    |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123   | РП 2                                  |
| Тип основы (дубль)                               | ISO 2424 | Дублированная основа                  |
| Длина                                            |          | 20 м                                  |
| Ширина                                           |          | 250 см                                |
| MaterialName                                     |          | GLADIATOR GRIMALDI 2 2.5 м<br>1 класс |
| BasicPackaging                                   |          | Рулон                                 |
| StandardMultiplicity                             |          | 50                                    |
| NetWeight                                        |          | 2.6                                   |
| Тип дизайна                                      |          | Классическое дерево                   |

| Параметр                                    | Стандарт   | Значение              |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Тиснение                                    |            | Тиснение в регистре   |
| Эффект обработки                            |            | Живая структура       |
| Формат                                      |            | Рулон                 |
| Класс применения коммерческий               | EN 13329   | 31                    |
| Оттенок                                     |            | Светлый               |
| Класс применения бытовой                    | ISO 10874  | 23                    |
| Класс применения коммерческий               | ISO 10874  | 31                    |
| Общая толщина                               | ГОСТ 11529 | 4,5 мм                |
| Толщина защитного слоя                      | ISO 24340  | 0,35 мм               |
| Вес                                         | ISO 23997  | 2600 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой, лак           |            | Extreme Protection    |
| Способ укладки                              |            | На клей               |
| Тип основы                                  |            | Дублированная основа  |
| Срок службы в жилых помещениях              |            | 15 лет                |
| Класс пожарной опасности материала          | ФЗ-123     | КМ5                   |
| Абсолютная остаточная деформация, не более  | ГОСТ 11529 | ≤ 1.50 мм             |
| Изменение линейных размеров, не более       | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 %              |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918   | Без повреждений       |

| Параметр                                                               | Стандарт     | Значение                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |              | Не способствует росту                   |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           |              | $5 \cdot 10^{15} \Omega$                |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | EN 424       | Высокая устойчивость                    |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          |              | 0,2                                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       |              | Да (максимум 29°C)                      |
| Сопротивление скольжению                                               | EN 13893     | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |
| Электростатические свойства                                            | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                                 |              | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | ГОСТ 25609   | 11,37                                   |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума                      | EN ISO 717-2 | 20 дБ                                   |
| Цветоустойчивость                                                      | ISO 105-B02  | $\geq 6$                                |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book                  |              | да                                      |
| Экоматериалы                                                           |              | да                                      |
| Экологический сертификат "Листок жизни"                                |              | да                                      |