# CINEMA | Montand / Монтан

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения | EN 13329 | 32 |
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
| Вес | | 7497 г/м² |
| Способ укладки | | Замковая укладка |
| Тип замкового соединения | | TC-lock |
| Защита кромок | | PRO Tech3S |
| Плотность плиты | EN 13329 | 930 кг/м³ |
| Особенности производства | ISO 2424 | DPL |
| Срок службы в жилых помещениях | | 20 лет |
| Срок службы в общественных помещениях | | 5 лет |
| Тиснение | | Тиснение в регистре |
| Поверхность | | Полуматовая |
| **Технические свойства** | | |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Термическое сопротивление, не более | ISO 10456 | 0,150 $m^2$•K/W |
| Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | | 2 |
| Стойкость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 |
| Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | | 1 |
| Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм |
| Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 мм |
| Изгиб по длине | EN 13329 | Соответствует |
| Изгиб по ширине | EN 13329 | Соответствует |
| Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Соответствует |
| Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Соответствует |
| Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC4 |
| Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 |

**Логистические характеристики**

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество упаковок на палете | | 56 |
| Количество м² в палете | | 112,280 м² |
| Вес паллеты | | 844,121 кг |
| Количество штук в упаковке | | 8 |
| Количество м² в упаковке | | 2,005 м² |