

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7,1 кг/м ²
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Фаска		2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне
Количество полос		1-полосный
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Способ тонирования		Цифровая печать
Селекция		Uni Rustic
Тиснение		Браширование

Параметр	Стандарт	Значение
Логистические характеристики		
Количество м ² в палете		68,800 м ²
Количество штук в упаковке		6
Количество м ² в упаковке		0,86 м ²