

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт     | Значение              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                 |              |                       |
| Класс применения                        | ISO 10874    | 34/43                 |
| <b>Характеристики</b>                   |              |                       |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529   | 4 мм                  |
| Вес                                     | ГОСТ 11529   | 3,6 кг/м <sup>2</sup> |
| Толщина защитного слоя                  | ГОСТ 11529   | 0,65 мм               |
| Дополнительный защитный слой, лак       |              | Extreme Protection    |
| Направление укладки                     |              | Реверсивная           |
| Способ укладки                          |              | Укладка на клей       |
| <b>Технические свойства</b>             |              |                       |
| Вертикальный отскок мяча                | ГОСТ Р 55529 | ≥ 90%                 |
| Вертикальная деформация, мм             | ГОСТ Р 55529 | ≤ 5                   |
| Группа по воспламеняемости              | ФЗ-123       | B2                    |
| Группа по дымообразующей способности    | ФЗ-123       | Д2                    |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123       | T2                    |

| Параметр                                             | Стандарт     | Значение       |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности  | ФЗ-123       | РП 1           |
| Класс пожарной опасности<br>материала                | ФЗ-123       | КМ2            |
| Истираемость, мкм, не более                          | ГОСТ 11529   | 60 мкм         |
| Индекс снижения приведенного<br>уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 20 дБ          |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более        | ГОСТ 11529   | $\leq 1.20$ мм |
| Изменение линейных размеров, не<br>более             | ГОСТ 11529   | $\leq 0.40$ %  |