# OMNISPORTS ACTION 40 | OAK

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения | ISO 10874 | 34/43 |
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 4 мм |
| Вес | ГОСТ 11529 | 3,6 кг/м² |
| Толщина защитного слоя | ГОСТ 11529 | 0,65 мм |
| Дополнительный защитный слой, лак | | Extreme Protection |
| Направление укладки | | Реверсивная |
| Способ укладки | | Укладка на клей |
| **Технические свойства** | | |
| Вертикальный отскок мяча | ГОСТ Р 55529 | ≥ 90% |
| Вертикальная деформация, мм | ГОСТ Р 55529 | ≤ 5 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Истираемость, мкм, не более | ГОСТ 11529 | 60 мкм |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 20 дБ |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.20 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |