

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                      | Стандарт  | Значение                       |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Без группы                    |           |                                |
| Направление укладки           |           | Реверсивная                    |
| Тип основы (дубль)            | ISO 2424  | Компактная пена                |
| Длина                         |           | 30 м                           |
| Ширина                        |           | 250 см                         |
| MaterialName                  |           | ACTIVA R KOSMO 1 2.5 м 1 класс |
| BasicPackaging                |           | Рулон                          |
| StandardMultiplicity          |           | 75                             |
| NetWeight                     |           | 1.951                          |
| Тип дизайна                   |           | Абстракция                     |
| Тиснение                      |           | Текстура                       |
| Эффект обработки              |           | Тиснение                       |
| Формат                        |           | Рулон                          |
| Класс применения коммерческий | EN 13329  | 32                             |
| Оттенок                       |           | Средний                        |
| Класс применения бытовой      | ISO 10874 | 23                             |

| Параметр                                                                     | Стандарт   | Значение              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Класс применения коммерческий                                                | ISO 10874  | 32                    |
| Общая толщина                                                                | ГОСТ 11529 | 2 мм                  |
| Толщина защитного слоя                                                       | ISO 24340  | 0,4 мм                |
| Вес                                                                          | ISO 23997  | 2100 г/м²             |
| Дополнительный защитный слой,<br>лак                                         |            | Титан                 |
| Способ укладки                                                               |            | На клей               |
| Срок службы в жилых помещениях                                               |            | 10 лет                |
| Группа по дымообразующей<br>способности                                      | ФЗ-123     | ДЗ                    |
| Группа по токсичности продуктов<br>горения                                   | ФЗ-123     | Т4                    |
| Группа по воспламеняемости                                                   | ФЗ-123     | В3                    |
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности                          | ФЗ-123     | РП4                   |
| Класс пожарной опасности<br>материала                                        | ФЗ-123     | КМ5                   |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более                                | ГОСТ 11529 | ≤ 0.50 мм             |
| Изменение линейных размеров, не<br>более                                     | ГОСТ 11529 | ≤ 0.20 %              |
| Устойчивость к воздействию<br>роликовых кресел                               | ISO 4918   | Без повреждений       |
| Влияние на развитие бактерий и<br>микроорганизмов на поверхности<br>покрытия |            | Не способствует росту |

| Параметр                                                      | Стандарт     | Значение                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более  |              | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$           |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков            | EN 424       | Высокая                                 |
| Устойчивость к воздействию химических соединений              |              | Хорошая                                 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более |              | 0,2                                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов              |              | Да (максимум 29°C)                      |
| Электростатические свойства                                   | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                        |              | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                        | ГОСТ 25609   | 15,22                                   |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | EN ISO 717-2 | 16 дБ                                   |
| Цветоустойчивость                                             | ISO 105-B02  | $\geq 6$                                |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book         |              | Да                                      |
| Экоматериалы                                                  |              | Да                                      |
| Тип основы                                                    |              | Компактная пена                         |
| Сопротивление скольжению                                      | EN 13893     | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |