

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                          | Стандарт   | Значение            |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Класс применения</b>           |            |                     |
| Класс применения коммерческий     | EN 13329   | 32                  |
| Класс применения бытовой          | ISO 10874  | 23                  |
| Класс применения коммерческий     | ISO 10874  | 32                  |
| <b>Характеристики</b>             |            |                     |
| Направление укладки               |            | В одном направлении |
| Тип основы (дубль)                | ISO 2424   | Компактная пена     |
| Тиснение                          |            | Текстура            |
| Эффект обработки                  |            | Тиснение            |
| Формат                            |            | Рулон               |
| Общая толщина                     | ГОСТ 11529 | 2 мм                |
| Толщина защитного слоя            | ISO 24340  | 0,4 мм              |
| Вес                               | ISO 23997  | 2100 г/м²           |
| Дополнительный защитный слой, лак |            | R.Max               |
| Способ укладки                    |            | На клей             |

| Параметр                                                               | Стандарт   | Значение                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Тип основы                                                             |            | Компактная пена          |
| Срок службы в жилых помещениях                                         |            | 10 лет                   |
| <b>Технические свойства</b>                                            |            |                          |
| Группа по дымообразующей способности                                   | ФЗ-123     | Д2                       |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | ФЗ-123     | Т2                       |
| Группа по воспламеняемости                                             | ФЗ-123     | В2                       |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | ФЗ-123     | РП1                      |
| Класс пожарной опасности материала                                     | ФЗ-123     | КМ2                      |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ГОСТ 11529 | $\leq 0.50$ мм           |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ГОСТ 11529 | $\leq 0.20$ %            |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918   | Без повреждений          |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |            | Не способствует росту    |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           |            | $5 \cdot 10^{15} \Omega$ |

| Параметр                                                      | Стандарт     | Значение                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков           | EN 424       | Высокая устойчивость                                                                                                                                              |
| Устойчивость к воздействию химических соединений              |              | Хорошая                                                                                                                                                           |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более |              | 0,2                                                                                                                                                               |
| Возможность использовать с системой теплых полов              |              | Да (максимум 29°C)                                                                                                                                                |
| Сопротивление скольжению                                      | EN 13893     | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )                                                                                                                                      |
| Электростатические свойства                                   | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ )                                                                                                                           |
| Истираемость, не более                                        |              | 30 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                               |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                          | ГОСТ 25609   | 13,94                                                                                                                                                             |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | EN ISO 717-2 | 18 дБ                                                                                                                                                             |
| Цветоустойчивость                                             | ISO 105-B02  | $\geq 6$                                                                                                                                                          |
| <b>Комментарий</b>                                            |              |                                                                                                                                                                   |
| **Толщина рабочего слоя                                       |              | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| <b>Без группы</b>                                             |              |                                                                                                                                                                   |
| Длина                                                         |              | 30 м                                                                                                                                                              |

| Параметр             | Стандарт | Значение                    |
|----------------------|----------|-----------------------------|
| Ширина               |          | 300 см                      |
| MaterialName         |          | SPACE F SIMON 3 3 м 1 класс |
| BasicPackaging       |          | Рулон                       |
| StandardMultiplicity |          | 90                          |
| NetWeight            |          | 2                           |
| GrossWeight          |          | 2.069                       |
| Тип дизайна          |          | Классическое дерево         |
| Оттенок              |          | Темный                      |