

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения	ISO 10874	23/31
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	1,85 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,30 мм
Вес	ISO 23997	2900 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		Укладка на клей
Фаска		Без фаски
Эффект обработки		Тиснение
<b>Технические свойства</b>		
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в упаковке		3,066 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		22

Параметр	Стандарт	Значение
Количество упаковок на палете		80
Количество м <sup>2</sup> в палете		245,28 м <sup>2</sup>
<b>Экологическая безопасность</b>		
Экоматериалы		да