ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Направление укладки		Mono/Quart/HorzA/VertA/Rand
Класс комфорта	EN 1307	LC2
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Тип основы (дубль)	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Высота ворса	ASTM D5848	3,60 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	515 г/м²
Вес	ISO 23997	4050 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	23 дБ
Количество м² в упаковке		5 м²
Количество упаковок на палете		40
HEX-код цвета		7B3722
Общая толщина	ГОСТ 11529	6,50 мм

Параметр	Стандарт	Значение
Длина		50 см
Ширина		50 см
Количество штук в упаковке		20
Тип основы		DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content
Метод окрашивания		Окрашивание в массе
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Тип дизайна		Графический рисунок
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Способ укладки		Реверсивная/В одном направлении
Тип ворса		петлевой
Класс применения коммерческий	EN 13329	33
Оттенок		Средний
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33