



AirMaster Salina Gold | AirMaster Salina Gold AB46 9502

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	7,50 мм
Вес	ISO 23997	4250 г/м ²
Тип покрытия	Тафтинговое	
Способ укладки	Плавающая укладка	
Тип основы	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content	
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL
Тип ворса	петлевой	
Высота ворса	ASTM D5848	4 мм
Эффективная масса ворса	ISO 8543	565 г/м ²
Метод окрашивания	Окрашивание в массе	

Параметр	Стандарт	Значение
Направление укладки		Quart/HorzA/VertA/Mono
Особенности производства	ISO 2424	TUFTED
Технические свойства		
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ3
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	26 дБ
Цветоустойчивость	ISO 105-B02	≥ 7
Класс комфорта	EN 1307	LC2
Логистические характеристики		
Количество упаковок на палете		40
Количество штук в упаковке		20
Количество м ² в упаковке		5 м ²