

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	$\leq 0.40 \%$
Направление укладки		В одном направлении
Истираемость, не более		30 г/м ²
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 1.40 мм
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	ТЗ
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	ВЗ
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более		$5 \cdot 10^{15} \Omega$
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более		0,2
Вес	ISO 23997	2600 г/м ²

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Общая толщина	ГОСТ 11529	4,50 мм
Длина		30 м
Ширина		350 см
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,35 мм
Тип основы		Дублированная основа
MaterialName		SIGMA BERMAN 2 3.5 м 1 класс
BasicPackaging		Рулон
StandardMultiplicity		70
NetWeight		2.6
GrossWeight		2.689
Тип дизайна		Винтажное дерево
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
Тиснение		Тиснение в регистре
Способ укладки		На клей
Эффект обработки		Живая структура
Класс применения коммерческий	EN 13329	31
Класс применения коммерческий	ISO 10874	31

Параметр	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое ($\leq 2 \text{ kV}$)
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	ГОСТ 25609	10,61
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	21 дБ
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Срок службы в жилых помещениях		15 лет
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Цветостойчивость	ISO 105-B02	≥ 6
Каталог экологически безопасных материалов Green book		Да
Экоматериалы		Да
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений