

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Без группы | | |
| Направление укладки | | В одном направлении |
| Тип основы (дубль) | ISO 2424 | Компактная пена |
| Длина | | 30 м |
| Ширина | | 250 см |
| MaterialName | | ACTIVA R CORLEONE 3 2.5 м 1 класс |
| BasicPackaging | | Рулон |
| StandardMultiplicity | | 75 |
| NetWeight | | 1.951 |
| Тип дизайна | | Классическое дерево |
| Тиснение | | Текстура |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Класс применения коммерческий | EN 13329 | 32 |
| Оттенок | | Светлый |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 32 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|------------|-----------------------|
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 2 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,4 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2100 г/м ² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | Титан |
| Способ укладки | | На клей |
| Срок службы в жилых помещениях | | 10 лет |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т4 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП4 |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.50 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.20 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | | Не способствует росту |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|--------------|---|
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$ |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более | | 0,2 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое ($\leq 2 \text{ kV}$) |
| Истираемость, не более | | 30 г/м ² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 15,22 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 16 дБ |
| Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | | Да |
| Экоматериалы | | Да |
| Тип основы | | Компактная пена |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS ($\mu \geq 0,30$) |