

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                          | Стандарт   | Значение              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>           |            |                       |
| Класс применения коммерческий     | EN 13329   | 31                    |
| Класс применения бытовой          | ISO 10874  | 23                    |
| Класс применения коммерческий     | ISO 10874  | 31                    |
| <b>Характеристики</b>             |            |                       |
| Направление укладки               |            | В одном направлении   |
| Тип основы (дубль)                | ISO 2424   | Дублированная основа  |
| Тиснение                          |            | Тиснение в регистре   |
| Эффект обработки                  |            | Живая структура       |
| Общая толщина                     | ГОСТ 11529 | 3,3 мм                |
| Толщина защитного слоя            | ISO 24340  | 0,3 мм                |
| Вес                               | ISO 23997  | 2100 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой, лак |            | Extreme Protection    |
| Способ укладки                    |            | На клей               |

| Параметр                                                               | Стандарт   | Значение              |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Срок службы в жилых помещениях                                         |            | 15 лет                |
| Тип основы                                                             |            | Дублированная основа  |
| <b>Технические свойства</b>                                            |            |                       |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       |            | Хорошая               |
| Группа по дымообразующей способности                                   | ФЗ-123     | ДЗ                    |
| Группа по токсичности продуктов горения                                | ФЗ-123     | Т4                    |
| Группа по воспламеняемости                                             | ФЗ-123     | В3                    |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | ФЗ-123     | РП4                   |
| Класс пожарной опасности материала                                     | ФЗ-123     | КМ5                   |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ГОСТ 11529 | ≤ 1.00 мм             |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 %              |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918   | Без повреждений       |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |            | Не способствует росту |

| Параметр                                                      | Стандарт     | Значение                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более  |              | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$           |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков            | EN 424       | Высокая                                 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более |              | 0,5                                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов              |              | Да (максимум 29°C)                      |
| Электростатические свойства                                   | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                        |              | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                          | ГОСТ 25609   | 10,09                                   |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума             | EN ISO 717-2 | 19 дБ                                   |
| Цветоустойчивость                                             | ISO 105-B02  | $\geq 6$                                |
| Сопротивление скольжению                                      | EN 13893     | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |
| <b>Экологическая безопасность</b>                             |              |                                         |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book         |              | Да                                      |
| Экоматериалы                                                  |              | Да                                      |
| <b>Комментарий</b>                                            |              |                                         |

| Параметр                | Стандарт | Значение                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Толщина рабочего слоя |          | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |
| Без группы              |          |                                                                                                                                                                   |
| Длина                   |          | 25 м                                                                                                                                                              |
| Ширина                  |          | 300 см                                                                                                                                                            |
| MaterialName            |          | ПРЕСТИЖ GROOT 1 3 м 1 класс                                                                                                                                       |
| BasicPackaging          |          | Рулон                                                                                                                                                             |
| StandardMultiplicity    |          | 75                                                                                                                                                                |
| NetWeight               |          | 2.1                                                                                                                                                               |
| GrossWeight             |          | 2.169                                                                                                                                                             |
| Тип дизайна             |          | Наборный паркет                                                                                                                                                   |