Tarkett JUNIOR | ARNOLD 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
Тип основы (дубль)	Дублированная основа
Длина	40 м
Ширина	400 см
MaterialName	JUNIOR ARNOLD 1 4 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	160
NetWeight	1.157
Тип дизайна	Классическое дерево
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Класс применения бытовой	21
Общая толщина	1,8 мм
Толщина защитного слоя	0,15 мм
Вес	1250 г/м²
Способ укладки	На клей

Характеристика	Значение
Тип основы	Дублированная основа
Срок службы в жилых помещениях	10 лет
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.50 мм
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10^{15} Ω
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Средняя устойчивость
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,3
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Сопротивление скольжению	Class DS (μ ≥ 0,30)
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Истираемость, не более	30 г/м²
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	13,11
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	7 дБ
Цветоустойчивость	≥ 6
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Экоматериалы	да