ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Направление укладки		В одном направлении
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 mm
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП 1
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Вес	ISO 23997	4900 г/м²

Параметр	Стандарт	Значение
Количество м² в упаковке		2,090 м²
Количество упаковок на палете		78
Длина		914,4 мм
Ширина		152,4 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,70 мм
Количество штук в упаковке		15
MaterialName		COSMIC HECTOR планка 152x914 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.09
NetWeight		4.831
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Тип дизайна		Классическое дерево
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
Фаска		4-х сторонняя фаска
Тиснение		Текстура
Способ укладки		На клей
Дополнительный защитный слой, лак		R.Max
Способ тонирования		Цифровая печать
Эффект обработки		Тиснение

Параметр	Стандарт	Значение
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ2
Оттенок		Средний
Количество м² в палете		163,020
Общая толщина	ГОСТ 11529	3 мм