ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Направление укладки	Реверсивная
Истираемость, не более	25 г/м²
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 mm
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	18,4
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	Т2
Группа по воспламеняемости	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	5.10^{15} Ω
Сопротивление скольжению	Class DS (μ ≥ 0,30)

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	да
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,4
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	3000 г/м²
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	10 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	2 мм
Длина	20 м
Ширина	350 см
Толщина защитного слоя	0,70 мм
Тип основы	Каландровая основа
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
MaterialName	ACCZENT PRO NARA 2 3.5 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	70
NetWeight	3
Класс применения коммерческий	34
Тип дизайна	Бетон
Класс пожарной опасности материала	КМ2

Характеристика	Значение
Класс применения промышленный	43
Тиснение	Текстура
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Эффект обработки	Тиснение
Класс применения коммерческий	34