

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7,5 кг/м ²
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей / Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Фаска		2-сторонняя мини-фаска по длинной стороне
Количество полос		1-полосный
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Степень блеска лака		Полуглянцевый
Селекция		Premium Plus
Тиснение		Браширование
Логистические характеристики		

Параметр	Стандарт	Значение
Количество м ² в палете		11,980 м ²
Количество штук в упаковке		6